VERA®
ADHESIVES



“Быстро сохнет, хорошо схватывается, прочно клеит”



Лучшее решение проблемы склеивания .

www.verachemicals.com
info@verachemicals.com
Техническое обслуживание: +90 212 544 32 00

Vera Kimyasalları
Телефон :+90 212 544 32 00
Osmangazi Mah. Yazgan sk. No:2
34522 Esenyurt / İstanbul,TÜRKİYE



VR-44

Продукт: Негорючий аэрозольный клей на основе эластомера.

Вязкость: 450±50 мПас (25°C)

Сухой остаток: % 41±1

Цвет: Желтый

Время высыхания: Одностороннее : 0–4 минуты. Двустороннее: 0–8 минут.

Открытое время работы: 12 часов

Термостойкость: 55-60 °C.

Применение: Распылить на обе поверхности под углом 45°.

Диаметр сопла: 1,8–2,0 мм.

Упаковка (нетто): Выпускается в тарах по 4 кг, 15 кг, 225 кг, 1200 кг.

*Значения действительны при атмосферных условиях.

Области применения :

МАТРАС

- поролон к поролону
- войлок к поролону

КРЕСЛО

- Поролон к ДСП и дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону

МЕБЕЛЬ

- Поролон к дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону

Продукт НЕГОРЮЧИЙ .