

“Быстро сохнет, хорошо схватывается, прочно клеит”

Лучшее решение проблемы склеивания .



www.verachemicals.com
info@verachemicals.com
Техническое обслуживание: +90 212 544 32 00

Vera Kimyasalları
Телефон :+90 212 544 32 00
Osmangazi Mah. Yazgan sk. No:2
34522 Esenyurt / İstanbul,TÜRKİYE

VR-54

Продукт: Негорючий аэрозольный клей на основе эластомера.

Вязкость: 550±50 мПас (25°C)

Сухой остаток: % 43±1

Цвет: Желтый

Время высыхания: Одностороннее : 0–5 минуты. Двустороннее: 0–10 минут.

Открытое время работы: 12 часов

Термостойкость: 60-65 °C.

Применение: Распылить на обе поверхности под углом 45°.

Диаметр сопла: 2,0–2,3 мм.

Упаковка (нетто): Выпускается в тарах по 4 кг, 15 кг, 225 кг, 1200 кг.

*Значения действительны при атмосферных условиях.

Области применения :



МАТРАС

- поролон к поролону
- войлок к поролону



КРЕСЛО

- Поролон к ДСП и дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону



МЕБЕЛЬ

- Поролон к дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Автокресла:

- Поролон к ткани
- Ткань к полиуретану
- Полиуретан к искусственной коже

(Полиуретановая поверхность сначала должна быть очищена от силикона и масла с помощью металлической щетки.)



ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

- Ткань к полиуретану
- Искусственную кожу к полиуретану
- Натуральную кожу к полиуретану

(Полиуретановая поверхность сначала должна быть очищена от силикона и масла с помощью металлической щетки.)

Продукт НЕГОРЮЧИЙ .