VERA®
ADHESIVES



“Быстро сохнет, хорошо схватывается, прочно клеит”

Лучшее решение проблемы склеивания .



www.verachemicals.com
info@verachemicals.com
Техническое обслуживание :+90 212 544 32 00

Vera Kimyasalları
Телефон :+90 212 544 32 00
Osmangazi Mah. Yazgan sk. No:2
34522 Esenyurt / İstanbul,TURKEY

VR-64

Продукт: Негорючий аэрозольный клей на основе эластомера.

Вязкость: 600±50 mPas(25°C)

Сухой остаток: % 51±1

Цвет: желтый

Время высыхания: Одностороннее : 0–4 минуты. Двустороннее : 0–8 минут.

Открытое время работы: 5 часов

Термостойкость: 65-75 °C

Применение: Распылить на обе поверхности под углом 45°.

Диаметр сопла: 2,2 – 2,5 мм.

Упаковка (нетто): Выпускается в тарах по 4 кг, 15 кг, 225 кг, 1200 кг.

*Значения действительны при атмосферных условиях.

Области применения



МАТРАС

- Поролон к поролону
- войлок к поролону
- войлок к войлоку




КРЕСЛО

- Поролон к поролону
- поролон к ткани
- поролон к ДСП и дереву



МЕБЕЛЬ

- Поролон к дереву
- поролон к ткани
- поролон к поролону



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Автокресла:

- поролон к ткани
- ткань к полиуретану
- полиуретан к искусственной коже

Продукт НЕГОРЮЧИЙ.